

VERTIKAL HP S

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

→ DÉSIGNATION

FIXATEUR OU FINITION MONO COMPOSANT À BASE DE RÉSINE ALKYDE URÉTHANE, SPÉCIAL SURFACES EXTÉRIEURES HORIZONTALES

FINITION : **ASPECT SATINÉ**

TEINTES : **BLANC** et **NUANCIERS VERTIKAL®**. L'application en couche de finition doit privilégier les tons clairs. Dans le cas d'une teinte plus prononcée et pour une meilleure durabilité il est fortement conseillé d'utiliser **VERTIKAL HP A**.

→ CLASSIFICATION

AFNOR NFT T 36-005 - Famille I Classe 4a

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résine Alkyde Uréthane
- Densité : 1,32
- Extrait sec : 72 %
- Taux volumique d'extrait sec : 54 %
- Point éclair : 35 °C

→ DESTINATION

EMPLACEMENT

- Extérieur - intérieur.
- Sols de balcon, escaliers, seuils de porte, appuis de fenêtre.

SUPPORTS

- Béton, anciennes peintures (excepté les revêtements souples), bois, fer.

→ RÈGLEMENTATION COV

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L (2010).
- Ce produit contient moins de 430 g/L COV.

→ ASSURANCE

VERTIKAL HP S est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



1L

2,5L

VERTIKAL®
REVÊTEMENTS DE FAÇADES

© CB Evolution - VERTIKAL® 2003 - v.12.2022



PROPRIÉTÉS

- Excellent accrochage sur fond brut ou anciennement peint.
- Excellent pouvoir garnissant.
- Aspect satiné tendu.
- Imperméable en l'absence de fissure.
- Entretien facile par lavage des surfaces à l'éponge.
- Anti-poussière, évite l'usure des chapes.



MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- L'application du fixateur **VERTIKAL HP S** devra se faire conformément au DTU 59.3. avant l'application de la finition **VERTIKAL HP A**.
- Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraisser. S'assurer de la bonne adhérence de l'ancien revêtement avec le support.
- Respecter le temps de séchage.

DILUANT et NETTOYAGE

- Au white spirit.

APPLICATION

- Brosse ou rouleau : diluer de 0 à 5 %.
- Pistolet : diluer de 10 à 15 %.
- Appliquer en deux couches.

RENDEMENT DE SURFACE

- Consommation variable suivant l'aspect plat ou relief du support et sa porosité.
- Sur support régulier moyennement absorbant : 8 à 9 m²/L.

SÉCHAGE À 20 °C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Hors poussières : 2 heures.
- Sec : 5 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

DÉCHETS

- Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux. CED : 080111*.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35%.

